



Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland varmforzinkede gelændere.

Weland's varmforzinkede gelændere er stort set drift- og vedligeholdelsesfri, hvad angår overfladebehandlingen. I øvrigt henvises til "Råd og vejledning om varmforzinkning" (reparationsmetoder) udgivet af foreningen af Danske varmforzinkere.

Efter ca. 1 års anvendelse kan det tilrådes at efterse og om nødvendigt efterspænde boltsamlinger, ligesom det kan anbefales efter behov at eftergå og efterreparere eventuelle opståede slagmærker, ridser i overfladen eller andre rustpletter med koldgalvaniseringsmateriale, der kan købes i spraydåse. Dette materiale kan om ønskes efterbehandles med Alu-spray af hensyn til udseendet.

I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til de indkøbte rækværkers vedligeholdelse.

Henvisninger:

Råd og vejledning om varmforzinkning:

Link: http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation_000.pdf

Levarandørbrugsanvisninger for Würth produkter:

Zink/Aluspray ZA-550:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01140052.PDF>

Zinkspray ZN-595:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01249770.PDF>

Aluspray AL-480:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01343184.PDF>