



# Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland varmforzinkede/færdiglakerede facadestiger.

Varmforzinkede iht. DS/EN ISO 1461

Overfladebehandling i RAL XXXX(Weland standard malerbehandling)

Weland's varmforzinkede/færdiglakerede facadestiger er stort set drift- og vedligeholdelsesfri, hvad angår overfladebehandlingen. Vedrørende varmforzinkningen henvises til "Råd og vejledning om varmforzinkning" (reparationsmetoder) udgivet af foreningen af Danske varmforzinkere. 1 lille bøtte reparationsmaling medfølger varen ved levering

Efter ca. 1 års anvendelse kan det tilrådes at efterse og nødvendigt efterspænde bolt-samlings, ligesom det kan anbefales efter behov at eftergå og efterreparerer eventuelle opståede slagmærker, ridser i overfladen eller andre rustpletter med koldgalvaniseringsmateriale, der kan købes i spraydåse. Dette materiale kan om ønskes efterbehandles med rep-maling i samme farve og glans af hensyn til udseendet.

Ved leveringen fremstår enkelte meget små (næsten usynlige) umalede pletter, hvor zinkunderlaget kan anes. De er fremkommet i forbindelse med ophængning af emnerne for sprøjtemaling og har ingen betydning for produktets overfladebestandighed. Varmforzinkningen alene giver tilstrækkelig overfladebestandighed i mange år og malingen er alene påført af kosmetiske årsager.

I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til den/de indkøbte stigers vedligeholdelse.

## Henvisninger:

Råd og vejledning om varmforzinkning:

Link: [http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation\\_000.pdf](http://www.zincinfo.se/documents/Infoblade-reparation_000.pdf)

Levarandørbrugsanvisninger for Würth produkter:

Zink/Aluspray ZA-550:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01140052.PDF>

Zinkspray ZN-595:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01249770.PDF>

Aluspray AL-480:

Link: <http://ehs.wuerth.com/ehs4customers/export/01343184.PDF>